

# Farby szklarskie ołowiowe

do zdobienia w procesie formowania

Instytut Ceramiki  
i Materiałów Budowlanych  
w Warszawie

## Postać

Farby w postaci proszku lub pasty.

## Zastosowanie

Farby przeznaczone są do dekoracji szkła technikami hutniczymi oraz metodą fusingu.

Stosowane techniki zdobienia: sitodruk bezpośredni, natrysk, nanoszenie pędzlem, posypywanie, obtaczanie.

## Warunki stosowania:

Dla uzyskania najlepszych efektów użytkowo-estetycznych farby należy:

1. jako nośnik stosować zaprawiacz wodny
2. wypalanie prowadzić w temperaturach 750–900°C

### Zakład Środków Zdobniczych


ul. Postępu 9  
02-676 Warszawa

[www.icimb.pl](http://www.icimb.pl)  
[zdobnictwo@icimb.pl](mailto:zdobnictwo@icimb.pl)

tel. (+48) (22) 843-74-21 wew. 241  
fax (+48) (22) 847-25-51

# Farby szklarskie ołowiowe

do zdobienia w procesie formowania



Przedstawione, przykładowe barwy mają jedynie charakter orientacyjny. Ich odwzorowanie zależy jest od zastosowanego monitora lub drukarki. O kolorystyce dekoracji decyduje temperatura wypalania, atmosfera w piecu i rodzaj podłoża, na które jest naniesiona.